KLD

ALUMINA GRINDING MEDIA



CHEMICAL COMPOSITION - GENERAL PROPERTIES

Al_2O_3	≥ 70% ± 2
SiO_2	23,3%
MgO	2,2%
CaO	1,5%
Others	3,0%

Bulk Density	3,05 g/cm3 ± 0,05
Mohs Hardness	7-8
Water Absorption	0%
Colour	Beige

STANDARD DIMENSIONS					
Dia.(mm)	30	40	50	60	70